


Technical Data Sheet

SERDAR PLASTİK

SERDAR PLASTİK ø310 mm 17,5 lt

"Good Products Engrave Good Packages"



Hacim

Hacim Kapak Altı:	17,42 lt	Hacim Silme:	18.88 lt
-------------------	----------	--------------	----------

Gövde Ölçüler

Tip:	Yuvarlak	Kova Taban Dış Çap:	282 mm ± 1 mm
Kova,Kapak Hariç Dış Çap:	310 mm ± 3 mm	Kova,Kapak Hariç Yükseklik:	281 mm ± 3 mm
Kova,Kapak Dahil Dış Çap:	310 mm ± 3 mm	Gövde Cidar Kalınlığı:	1,80mm± 0,15 mm
Kova,Kapak Dahil Yükseklik:	321,2 mm ± 3 mm	Gövde Taban Kalınlığı:	1,60 mm± 0,15 mm

Kapak Ölçüler

Kapak Dıştan En Üst Çap:	318 mm ±0,5 mm	Kapak Dıştan Dışa Feder Çapı:	330,6 mm ± 1 mm
Kapak Yükseklik:	20 mm ±0,5 mm	Kapak Cidar Kalınlığı:	1,50 mm ± 0,05 mm

Ağırlık

Gövde Ağırlık:	620g ±40g	Kulp Ağırlığı:	20 g +/- 1 g
Kapak Ağırlık:	149 g ±3 g	Toplam Ağırlık:	745gr Min.-833 gr Max.

Performans

Stackability - statik: Max: 70 kg

Stacking tests: İstif testi standart hammadde ile ortalama 25 oC su ile yapılmıştır. İstif bir çok etken ile değişebilen bir göstergedir verilen bilgi sadece gösterge niteliğindedir.Sonuç olarak müşterilerimiz mutlaka kendi proseslerine göre istif ve taşıma testini yapmalıdır.

Kapak Tip Opsiyonu:	Standart Kapak ve Delikli Kapak	Sap/Kulp seçeneği:	Flexible plastik
Kapatma Tipi:	Kilitli		
Açma :	Güvenlik Kilitli Açma		

Dekorasyon uygulama:	IML	Dekorasyon offset:	No
----------------------	-----	--------------------	----

Gövde Palet 1000x1200	220 Adet/Palet
Kapak Palet 1000x1200:	1100 Adet/Palet
Gövde Yükseklik Palet Dahil:	2,50 mt
Kapak Yükseklik Palet Dahil:	2,70 mt
Boş İstifleme:	1 Palet

Hammadde:	PP	Renklendiric:	Renk Standart pantone
-----------	----	---------------	-----------------------

Raf Ömrü :

Bu teknik spesifikasyon formundaki özellikler, uygun depolama ve saklama koşullarında teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. Ambalajlar direkt gün ışığı görmeyen nemsiz, kuru ve kapalı ortamlarda saklanmalıdır.

Sıcak Dolum: 75-90 oC

Sıcak Dolum:

Serdar Plastik tarafından kullanılan plastik hammaddeler çok iyi ısı resistansına sahiptirler ve sıcak dolum paketleme malzemeleri için uygundur. Özellikle plastik ambalajlar sıcak dolum esnasında esnek hale gelebilmekteler, bu bağlamda **müşterilerimiz sıcak dolum sonrası istiflemeye azami dikkat etmelidirler.**SERDAR PLASTİK paketleme malzemeleri sıcak dolumda kullanılmadan önce müşterilerimiz proseslerinde veya üretim kanallarında mutlaka test edilmelidir.

Soğuk Dolum:Soğuk şartlar için mutlaka özel hammaddeler kullanılmalıdır dolayısıyla müşterilerimiz şartlarını bildirmeli ve talep etmelidirler. SERDAR PLASTİK paketleme malzemeleri sıcak dolumda kullanılmadan önce müşterilerimiz proseslerinde veya üretim kanallarında mutlaka test edilmelidir.

Kalite Bilgisi: Bu spesifikasyondaki ürün özelliklerinde %0,025 veya daha az sapmalar (yani 100.000'de 25 öge)endüstride kabul edilebilir olarak bu nedenle bir kusur olarak yorumlanamaz.